

NOS FINITIONS: TABLEAU RECAPITULATIF

Découvrez nos nouvelles vidéos de démonstration sur www.mercadier.fr !

Remarque générale: la résistance de nos produits de finition est adaptée aux usages courants d'un foyer, mais leur bonne tenue dans le temps dépend du strict respect des fiches techniques lors de la mise en œuvre des produits et de l'entretien qui sera fait par la suite

PROJET ->	Plan vasque salle de bains	Douche Sol	Douche Murs	Plan de travail / crédence cuisine	Mur décoratif	Sols pièces à vivre (salon, salle à manger, chambre)	Sol cuisine	Sol Grand Passage (dont sols publics)	Extérieur	BETON ASSOCIE	METHODE	ASPECTS
IMPREGNATEUR										EBC PMB	IMPREGNATEUR : 1 à 3 couches espacées de 1 à 4h	SEMI MAT à SATIN SELON LE NOMBRE DE COUCHES
IMPREGNATEUR + PROTECTEUR AQUA MAT										EBC PMB	IMPREGNATEUR : 2 à 3 couches espacées de 1 à 4h PROTECTEUR : 2 à 3 couches espacées de 2h à 8h selon température	MAT
IMPREGNATEUR + PROTECTEUR INCOLORE SOLVANTE								Attention forte odeur		EBC PMB	IMPREGNATEUR : 2 à 3 couches espacées de 1 à 4h PROTECTEUR : 2 à 3 couches espacées de 2h à 8h selon température	SATIN
IMPREGNATEUR + VERNIS SOLVANTE BICOMPOSANT A DILUER										EBC PMB	IMPREGNATEUR : 2 à 3 couches espacées de 1 à 4h VERNIS SOLVANTE BICOMPOSANT 2 couches espacées de 12h	SEMI-MAT / SATIN
IMPREGNATEUR + VERNIS BI- AQUA							En 3 couches	En 3 couches		EBC PMB SC+ AXXX	IMPREGNATEUR : 2 à 3 couches espacées de 1 à 4h VERNIS bi-aqua : 2 à 3 couches dans la même journée espacées de 2h mini	SEMI MAT
<u>Légende</u>								ATTENTION: Avant de passer les protections, les bétons devront avoir une humidité résiduelle inférieure à 1% une température du support supérieure à 10/12°C				
	Adapté											
	Non adapté											