

L'ACCROCHE

Nouvelle Formule

Intéressé par une formation au Centre de Formation Mercadier à Aix-en-Provence ?

Renseignements & Programmes sur : <https://www.mercadier.fr/centre-formation-mercadier.htm>
centre-formation-decoration @ mercadier.fr ou par téléphone au +33 4 84 25 28 52

Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 93.13.15530.13 auprès de la Préfecture de la Région PACA. Etablissement de Formation référencé dans le DataDock.

Besoin d'un conseil technique en ligne par notre Centre de Formation ?

Assistance Technique Centre de Formation

0 899 49 4004

Service 0,80€/min
+ prix appel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Impression universelle en phase aqueuse pour les supports usuels du bâtiment. Permet une excellente accroche et masque les tâches.

- Intérieur et Extérieur
- Forte adhérence
- Emploi très facile
- Isole les suintements du bois
- Résistance précoce à l'eau
- Disponible en 4 teintes (blanc, gris, rose, jaune) selon la couleur de finition

DOMAINES D'APPLICATION

- Béton, Fibrociment, Plâtre, enduit, anciennes peintures glycérophtaliques
- Bois / Panneaux en bois
- Surfaces lisses : PVC, verre, carreaux de carrelages, etc.
- Métaux (Acier, acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium, cuivre, laiton...)

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire, de la surface concernée à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau ou à l'aide d'acétone. Rincer toutes les surfaces.

Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1 auxquelles s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Anciennes peintures

Gratter et brosser de manière à éliminer les parties non adhérentes du support. Lessiver puis laisser sécher

Métaux ferreux : décalaminer et dérouiller les supports par sablage, grenailage, brossage énergétique la brosse métallique ou chimiquement avec un produit adapté puis rincer avec une solution alcaline (eau ammoniacquée par exemple). L'application sur fonte est déconseillée car elle peut provoquer des remontées de pointes de rouille.

Sur aluminium, zinc et galvanisés : Effectuer un décrochage avec un produit adapté puis rincer, sécher soigneusement.

Bois

Dégraissier, poncer le bois et nettoyer entièrement la surface. Les trous et imperfections peuvent être colmatés avec de la pâte à bois.

Sur plâtre et enduits

Diluer jusqu'à 50% d'eau afin de favoriser la pénétration dans le support.

Autre support : nous consulter

MISE EN ŒUVRE

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de peindre.

Appliquer **L'Accroche Nouvelle Formule** en une couche à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet. Ne pas diluer la peinture. Ne pas peindre en exposition directe avec le soleil. Peinture à employer à des températures comprises entre +10°C et +30°C.

Eviter d'entreposer la peinture dans des zones froide avant application. Craint le gel

Rendement théorique : 10 à 12 m²/l

Temps de séchage :

Sec au toucher : 1 heure

Recouvrable : 6 heures

Sur surface lisse : recouvrable après 48h minimum

Pour une utilisation à l'Airless :

Pression Airless: 100 - 130 bar

Embout: 0,011" - 0,013"

Angle: 25° - 40°

Dilution jusqu'à 5% d'eau

Notre conseil : sélectionner L'Accroche Mercadier adaptée en fonction de la teinte de finition choisie :

- Grise : FARSI, MALOSSOL, MAZARIN, OPIUM, PRINCE, RIGOLETTO, VELVET
- Jaune : ALICE, NACHOS, ROMANESCO, STAR FRUIT, TOFFEE, TATIN, BERTHE, RIO DULCE
- Rose : BRAVO!, CALYPSO, COCORICO, GERONIMO, KARMA, KIR, PITAYA, TANGERINE, TSAR, BOURKE
- Blanche: AUTRES TEINTES

NETTOYAGE

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Données de base pour le produit blanc à 20 °C

Masse volumique : 1,25 g/cm³

Extrait sec en poids : +/- 52 % du volume

Stockage : À conserver dans un endroit sec et dans son emballage d'origine non ouvert : maximum 12 mois.

CONDITION D'APPLICATION

Températures : entre +10°C et +30°C (air, surface et matériau)

Humidité relative de la pièce : 85 % au maximum

Humidité relative du support : 15 % au maximum

HYGIENE ET SECURITE

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Composés organiques volatils (COV) :

- Teneur en COV :

Cette peinture contient peu de COV.

Valeur limite d'exposition selon la directive n°2010/79/UE : Classe A/i : 140 g/L

Ce produit contient max 50 g/L.

- Emissions de COV :

Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV). Nous avons le plaisir de vous confirmer que ce produit est A+.

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Fiche de données de sécurité : nous contacter.



Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

