L'IMPRESSION
Nouvelle Formule

DESCRIPTION DU PRODUIT

Impression en phase aqueuse pour murs, plafonds et boiseries à séchage rapide, facilitant la mise en œuvre de finitions tendues.

- Intérieur
- Excellente opacité
- Excellente adhérence sur tous les supports usuels du bâtiment
- Homogénéise les fonds
- Bon tendu
- Emploi très facile
- Excellente tenue
- Bon rendement
- Bon tendu
- Faible odeur
- **Disponible en 4 teintes (blanc, gris, rose, jaune) selon la couleur de finition**

DOMAINES D'APPLICATION

- Plâtre et dérivés de plâtre
- Plaques de plâtre cartonnés / carreaux de plâtres
- Supports à vase de liants hydrauliques (ciment, béton, enduit de ciment)
- Bois*
- PVC ancienne peintures

*Certaines essences de bois (Bruts ou reconstitués) peuvent provoquer des tâches. Faire un essai préalable.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire du support à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau ou à l'aide d'acétone. Les surfaces lisses doivent être poncées. Il ne doit y avoir aucune présence de rouille.

Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1 auxquelles s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs (humidité < 4% en masse), cohérents et propres à l'application.

Plâtre et dérivés de plâtre neufs
Laisser le plâtre sécher pendant au moins 30 jours. Éliminer tout le plâtre superflu et les autres corps étrangers. Egrener / Brosser / Dépoussiérer
Béton, ciment, brique
Avant de peindre, éliminer toutes les aspérités, saletés et poussières. Brosser / Dépoussiérer
Anciennes peintures
Gratter et brosser de manière à éliminer les parties non adhérentes du support.
Reboucher, lisser et poncer si nécessaire. Lessiver puis laisser sécher
Supports trop poreux ou poudreux : appliquer un fixateur de fonds
Autre support : Nous consulter

MISE EN ŒUVRE

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de commencer à peindre. Appliquer **L'Impression** en une couche à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet. Il n'est normalement pas nécessaire de diluer la peinture (max. 5%). Ne pas peindre en exposition directe avec le soleil. Peinture à employer à des températures comprises entre +10°C et +30°C.
Eviter d'entreposer la peinture dans des zones froide avant application. Craint le gel

Rendement théorique : 12 à 14 m²/l
Temps de séchage :
Hors poussières : 30min
Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable : 5 heures

Pour une utilisation à l'Airless :
Diluer jusqu'à 5% d'eau si nécessaire
Pression Airless : 100-130 bar
Embout : 0,021" - 0,023"
Angle 25°-40°

Notre conseil : sélectionner L'Impression Mercadier adaptée en fonction de la teinte de finition choisie :
- **Grise** : FARSI, MALOSSOL, MAZARIN, OPIUM, PRINCE, RIGOLETTO, VELVET
- **Jaune** : ALICE, NACHOS, ROMANESCO, STAR FRUIT, TOFFEE, TATIN, BERTHE, RIO DULCE
- **Rose**: BRAVO!, CALYPSO, COCORICO, GERONIMO, KARMA, KIR, PITAYA, TANGERINE, TSAR, BOURKE
- **Blanche**: AUTRES TEINTES

NETTOYAGE

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Données de base pour le produit blanc à 20°C
Masse volumique : 1,42 g/cm³
Extrait sec volumique : +/- 57 % du volume
Lessivabilité (selon EN13300) : Classe 1 Lavable

Stockage : À conserver dans un endroit sec et dans son emballage d'origine non ouvert : maximum 12 mois.

CONDITION D'APPLICATION

Températures : entre +10°C et +30°C (air, surface et matériau)
Humidité relative de la pièce : 85 % au maximum
Humidité relative du support : 15 % au maximum

HYGIENE ET SÉCURITÉ

Ne pas laisser à la portée des enfants.
Composés organiques volatils (COV) :
- Teneur en COV :
Cette peinture contient peu de COV.
Valeur limite d'exposition selon la directive n°2010/79/UE : Classe A/a : 30 g/L
Ce produit contient max 1 g/L.

- Emissions de COV :
Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV). Nous avons le plaisir de vous confirmer que ce produit est A+. Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
Fiche de données de sécurité : nous contacter.