

LE 2-EN-1

Centre de Formation à Aix-en-Provence

Renseignements: info@centre-formation-decoration.com

Assistance Technique Centre de Formation



DESCRIPTION DU PRODUIT

Impression et peinture de finition, en un seul produit, ultra mate, isolante en phase aqueuse, le « 2-en-1 » est d'un emploi simple et facile.

- Intérieur
- Excellent pouvoir couvrant
- Résiste aux moisissures, y compris dans les espaces humides
- Isolant
- Lavable

DOMAINES D'APPLICATION

- Plâtrage et dérivés de plâtre / Plaque de plâtre
- Panneaux en béton, ciment, bois
- Béton, ciment, brique
- Tapisserie
- Anciennes couches de peinture

PREPARATION DE LA SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire, de la surface concernée à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau. Rincer toutes les surfaces. Nettoyer au maximum les taches de gras, d'humidité et de nicotine avec de l'eau mélangée à un produit de nettoyage dégraissant.

Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1. auxquelles s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Plâtre et dérivés de plâtre

Laisser le plâtre sécher pendant au moins 30 jours. Éliminer tout le plâtre superflu et les autres corps étrangers.

Béton, ciment, brique

Avant de peindre, éliminer toutes les aspérités, saletés et poussières.

Bois

Poncer le bois et nettoyer entièrement la surface. Les trous et imperfections peuvent être colmatés avec de la pâte à bois.

Moisissures

Éliminer les moisissures avec une solution à base d'eau de Javel (1/3). Frotter les zones touchées à l'aide de cette solution. Laisser prendre pendant 10 minutes. Rincer, ensuite, la surface avec de l'eau. Puis, laisser entièrement sécher avant de commencer à peindre. Ne pas ajouter de détergent ni d'ammoniaque à la solution.

Anciennes peintures

Gratter et brosser de manière à éliminer les parties non adhérentes du support.

Reboucher, lisser et poncer si nécessaire.

Surfaces lisses et métaux non ferreux

Privilégier l' « Accroche » + une de nos finitions. ^

Autre support : nous consulter

MISE EN OEUVRE

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de peindre. Appliquer une première couche de « 2-en-1 », laisser sécher au moins 24h. Appliquer ensuite le « 2-en-1 » en 2 couches minimum à 3h d'intervalles (à 20°C) à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet. La dilution n'est, en général, pas nécessaire (10% max.) et diminue d'ailleurs les propriétés isolantes. Ne pas peindre en exposition directe avec le soleil. Peinture à employer à des températures comprises entre 6 °C et 34 °C.

FORMATS et RENDEMENT

Le 2-en-1 est disponible en 1l*, 2.5l, 5 litres**

* Couleurs **non disponibles** en 1litre : Farsi, Nachos, Opium, Pitaya

** Couleurs **non disponibles** en 5 litre : Cari, Coron, Dodo, Farsi, Gallatin, Glagla, Isatis, Joker, Karma, Mazarin, Nachos, Opium, Pitaya, Rigoletto, Star Fruit, Tangerine

Rendement théorique : 8 à 12 m²/l

Temps de séchage : Hors poussières : 45 min / Recouvrable : - 24h en impression - 3h en finition

Pour une utilisation à l'Airless :

Pression Airless : 150

Embout : 0,018" - 0,021"

Angle : 40 - 50°

Aucune dilution n'est nécessaire.

Nos conseils :

- Le pouvoir couvrant peut varier en fonction de l'impression de la nature du support et de la couleur.
- Certaines couleurs soutenues peuvent nécessiter une 3^{ème} couche pour un rendu parfait.
- Pour limiter les « reprises », peignez « en croisant » en commençant par la zone de support sèche et terminant par la zone venant juste d'être peinte.

NETTOYAGE

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

CARACTERISTIQUES

Données de base pour une peinture blanche à 20 °C

Masse volumique : 1,45 g/cm³

Extrait sec volumique : +/- 47 % du volume

Épaisseur recommandée du film sec : 70 micromètres

Épaisseur recommandée du film humide : 150 micromètres

Point éclair : /

Stockage : À conserver dans un endroit sec et dans son emballage d'origine : min. 12 mois maintenant.

CONDITION D'APPLICATION

Températures : > 3°C, < 50 °C (air, surface et matériau)

Humidité relative : 85 % au maximum

HYGIENE ET SECURITE

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Composés organiques volatils (COV) :

- Teneur en COV :

Cette peinture contient peu de COV.



Valeur limite d'exposition selon la directive n°2010/79/UE : Classe A : 30 g/L

Ce produit contient max 30 g/L.

- Emissions de COV :

Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV). Nous avons le plaisir de vous confirmer que ce produit est A+.

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Fiche de données de sécurité : nous consulter.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.