

# LA SPECIALE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

---

Peinture de protection et de décoration en phase aqueuse à base de résines alkydes en émulsion pour les métaux et tout support usuel du bâtiment.

- Intérieur / Extérieur
- Excellent pouvoir couvrant et opacifiant
- Bonne glisse et faible odeur
- Lessivable
- Excellente résistance aux intempéries
- Bon rendu

## DOMAINES D'APPLICATION

---

- Métaux ferreux et non ferreux
- Bois et dérivés
- Plâtre et tout support usuel du bâtiment neufs ou anciens après travaux préparatoires

## PREPARATION DE LA SURFACE

---

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire, de la surface concernée à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Eliminer entièrement la peinture décollée ou craquelée de cette surface par décapage ou sablage. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau. Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1. auxquels s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Notre conseil : sélectionner le Primaire Mercadier adapté en fonction de la teinte de finition choisie :

- Grise : FARSI, MALOSSOL, MAZARIN, OPIUM, PRINCE, RIGOLETTO, VELVET
- Jaune : ALICE, NACHOS, ROMANESCO, STAR FRUIT, TOFFEE, TATIN, BERTHE, RIO DULCE
- Rose : BRAVO!, CALYPSO, COCORICO, GERONIMO, KARMA, KIR, PITAYA, TANGERINE, TSAR, BOURKE
- Blanche : AUTRES TEINTES

**Bois et dérivés**

Poncer le bois et nettoyer entièrement la surface. Les trous et imperfections peuvent être colmatés avec de la pâte à bois. Il est conseillé d'appliquer une couche d'apprêt « Accroche » avant de commencer à peindre. Certains bois peuvent tâcher, faire un essai préalable ou appliquer une sous-couche adaptée

**Fer et acier**

Éliminer mécaniquement les écailles de rouille éventuelles, puis sablage ou grenailage et dégraissage . Appliquer une couche d'apprêt « Accroche » avant de réaliser la finition avec « La Spéciale ».

**Métaux légers, zinc, galvanisé et PVC**

Éliminer toutes les traces d'huile et de graisse à l'aide d'un dégraissant concentré. Pour les marques de corrosion, il vaut mieux utiliser du papier abrasif, de la laine de verre ou un autre matériau similaire. Appliquer une couche d'apprêt « Accroche » avant de réaliser la finition avec « La Spéciale ».

**Moisissures**

Éliminer les moisissures avec une solution à base d'eau de Javel (1/3). Frotter les zones touchées à l'aide de cette solution. Laisser prendre pendant 10 minutes. Rincer, ensuite, la surface avec de l'eau. Puis, laisser entièrement sécher avant de commencer à peindre. Ne pas ajouter de détergent ni d'ammoniaque à la solution.

Autre support : nous consulter

**MISE EN OEUVRE**

---

Avant de peindre, suivre les recommandations concernant la préparation de la surface. Appliquer la peinture à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet en 2 couches minimum. Il n'est normalement pas nécessaire de diluer la peinture (10% max.). Ne pas peindre en exposition directe avec le soleil. Il vaut mieux restaurer localement les anciennes surfaces peintes. Entre l'application des différentes couches, il est préférable de poncer les fibres de bois soulevées avec du papier de verre au grain fin, afin de garantir une surface bien lisse.

Ne pas appliquer par temps de pluie menaçante ou humidité relative importante. Appliquer à des températures comprises entre 10 et 25°C

**FORMATS et RENDEMENT**

---

Rendement théorique : 12 à 14 m<sup>2</sup>/l

Temps de séchage :   Hors poussière : 1 heure  
                              Sec au toucher : 5 heures  
                              Recouvrable : 18 heures.

Pour une utilisation à l'Airless :

Pression Airless : 100 - 130 bar / Embout : 0,012" - 0,015" / Angle : 25° - 40°

Dilution : de 5 à 10% d'eau

Nos conseils :

- Le pouvoir couvrant peut varier en fonction de l'impression de la nature du support et de la couleur.
- Pour limiter les « reprises », peignez « en croisant » en commençant par la zone de support sèche et terminant par la zone venant juste d'être peinte.

## CARACTERISTIQUES

---

Données de base pour une peinture blanche à 20 °C

Densité : +/- 1,23g/cm<sup>3</sup>

Lavabilité : Classe 1 - Lavable

Stockage : 24 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur

## CONDITION D'APPLICATION

---

Températures : > 10°C, < 25 °C (air, surface et matériau)

Humidité relative : 85 % au maximum

## SECURITE ET PRECAUTION

---

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

Composés organiques volatils (COV) :

- Teneur en COV :

Cette peinture contient peu de COV. ce produit contient au maximum 35 g/L

Valeur limite d'exposition selon la directive n°2010/79/UE : Classe A/i : 140 g/L

- Emissions de COV :



Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV).

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.