

FBL – FINITION BETON LISSE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- La finition Béton Lisse (FBL) est un produit complémentaire à l'Enduit Béton Coloré (EBC)
C'est un mortier millimétrique décoratif de finition peu marqué, teinté dans la masse, à grain très fin. Il s'obtient par le mélange d'une poudre et d'une résine liquide.
- Il est applicable, en très faible épaisseur, en 1 ou plusieurs couches à la lisseuse.
- Permet d'atténuer les nuances des 'bétons cirés' taloché

DOMAINES D'APPLICATION

- Intérieur
- Sols à trafic piéton

SUPPORTS

- EBC
- Sol coulé
- Peut s'utiliser dans les pièces d'eau
- Le produit convient aux planchers chauffants à eau chaude et les chauffages au sol électriques à basse tension et basse température
- Peut s'utiliser en rénovation suivant protocole (voir préparation du support) ou en couche de finition en frais dans le frais en remplacement de la 3^{ème} couche d'EBC
- Autres supports : nous consulter

OUTILS NECESSAIRES

- Balance, plateau inox trapézoïdale, lisseuse à lame souple, couteau de peintre, turbine (montée sur une perceuse à variateur), et le cas échéant, matériel de ponçage (nous consulter : meuleuse d'angle et disques adaptés, mono brosse ...).
- Gants : il est recommandé de mettre des gants car, comme de nombreux produits de maçonnerie / décoration, le mélange peut abîmer la peau (cf. mention de sécurité plus bas).
- Les outils se nettoient à l'eau immédiatement après utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

En 3^{ème} couche de projet EBC :

24h après la 2^{ème} couche d'EBC sans imprégneur, réhumidifier le support sec après ponçage et aspiration.

En rénovation :

- Décapage du vernis au nettoyant intensif puis ponçage au disque diamant ou disque grain 40 jusqu'à récupérer la porosité du support. Si le vernis est trop épais et dur sans possibilité de revenir au béton initial après le ponçage, appliquer une couche de PRMU et 1 couche d'EBC puis revenir au protocole de 3^{ème} couche ci-dessus.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

- Le kit comprend : un seau de poudre (blanche) & un bidon de liquide (liant pré-teinté).
- Ces deux composants ne doivent jamais être utilisés séparément. Aucun autre produit (eau ...) ne doit y être ajouté et les proportions indiquées ci-dessous doivent être respectées.
- Lors de votre chantier, il est préférable d'utiliser des kits du même format de manière à être sûr d'avoir une uniformité dans la couleur obtenue.

Si votre commande ne le permet pas, il est préférable d'utiliser le ou les kits de compléments pour la 1^{ère} couche et de garder les kits d'un même format pour la deuxième couche.

- Dans la mesure du possible et si votre mélangeur le permet, brasser la poudre dans votre seau avant de faire le mélange de manière à homogénéiser au maximum la poudre.

- Remarque : Il est fortement déconseillé de mélanger la totalité du kit en une seule fois car le temps de prise du produit, une fois mélangé, est court (de 1h à +5°C à seulement 30 min à +20°C)

- Préparer au contraire des gâchées de quelques kilogrammes selon le barème indiqué dans le tableau des mélanges ci-dessous.

1/ Secouer énergiquement le bidon déjà coloré (liant pré-teinté) jusqu'à obtention d'un liquide homogène.

2/ Peser chaque composant en respectant les proportions en poids du tableau ci-dessous en fonction de la surface à couvrir.

3/ Mélanger ensuite soigneusement pendant au moins 5 minutes les deux composants (poudre dans la résine) avec l'agitateur électrique à faible vitesse de rotation jusqu'à obtenir une pâte homogène (sans grumeaux) et de couleur uniforme.

NB : Si vous souhaitez être encore plus précis, vous pouvez aussi utiliser la grille de pesée de la dernière page de ce document.

MISE EN ŒUVRE

- Température d'application : +5 à +25°C.
- En intérieur, fermer les volets ou occulter les vitres et éviter les courants d'air.
- Attention, un fort taux d'humidité peut provoquer des phénomènes d'efflorescence (auréoles plus claires). Dans le cas de température trop froide (moins de 10°C) et/ou d'humidité trop importante, il est conseillé de laisser un chauffage dans la pièce de travail de manière à éviter ce phénomène.
- Respecter les joints de dilatation existants des chapes ou des dalles.

- Application :

- En frais dans le frais, après la 2nd couche d'EBC, appliquer le FBL sur une fine couche à la lisseuse (Type Parfait Liss).
- Il est important pour cette étape de bien surveiller la prise (durcissement) de la 2nd couche avant le FBL. Celle-ci est fonction de la température ambiante et des conditions d'application mais intervient généralement entre 30min et 1h après application. Dès que l'empreinte du doigt ne laisse plus d'empreinte sur la surface, vous pouvez appliquer la dernière couche.
- Si la 2nd couche d'EBC est trop sèche, humidifier légèrement la couche d'EBC puis appliquer le FBL sur une fine couche à la lisseuse (Type Parfait Liss).
- .
- Pour éviter les reprises, l'application se fait avec un « bourrelet de FBL » devant vous. Cette couche doit avoir durci complètement avant d'appliquer la suite du protocole. Laisser sécher 24h minimum.

Le produit doit être protégé de l'humidité, du gel, du vent et du soleil pendant sa prise et son durcissement. Ne pas utiliser de bâche polyane ou plastique étanche qui empêcherait le produit de sécher dans de bonnes conditions.

SÉCHAGE FINAL / PONÇAGE

- Au minimum le lendemain de l'application, le produit doit-être poncé légèrement ou à l'aide d'une ponceuse excentrique (grain 240) afin d'adoucir et fermer le grain.
 - Circuler idéalement en chaussettes en cas de réalisation de sol.
 - Remettre en chauffe (chauffage au sol ou ambiant) au plus tôt 48 heures après application et de façon progressive. Ceci doit être effectué avant application des protections.
- Attention : Eteindre de nouveau le chauffage au sol pour l'application des protections.

FINITION / PROTECTION ET TRAITEMENT

- Un traitement de la surface avec un de nos systèmes de finition devra impérativement être effectué.
- Le traitement choisi varie en fonction de l'utilisation faite des lieux (cf. synthèse des finitions, nous consulter) et contribue à la longévité de la réalisation.
- Le traitement de finition devra être effectué au minimum 5 jours plus tard.

Il est impératif de vérifier au préalable, le taux d'humidité résiduel (inférieur à 1%), la température du sol et la température ambiante (voir fiche technique des protections).

- Protéger le système avec les finitions adaptées à votre réalisation :
 - Imprégnateur + Protecteur Incolore Solvanté pour les salles de bains et receveur de douche.
 - Imprégnateur + Vernis Bi-Composant Solvanté pour les zones soumises aux fortes tâches.
 - Imprégnateur PU + Vernis Bi-Aqua pour les sols de pièces à vivre, zones à grand passage.
- Mise en service : attendre 1 semaine minimum pour un trafic normal après séchage du système de protection. Pendant les 10 premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir, ne pas disposer de tapis, ne pas déplacer de meubles lourds, nettoyer à sec (aspirateur ou balai).
- Un entretien régulier est nécessaire. Sa fréquence variera en fonction de l'utilisation faite du lieu et de la finition sélectionnée.

Afin de préserver le produit et sa finition il est conseillé de :

- Fixer des tampons en feutre sous les pieds des meubles, chaises etc...
- Ne pas laisser stagner les tâches colorées, de gras... Les essuyer le plus vite possible.
- Nettoyer les surfaces avec le Shampoing de la gamme Mercadier.

RENDEMENT, CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

- Rendement : environ 315g / m²
- Le kit comprend : un seau de poudre & un bidon de liquide

Rendement Kits :

Kit 5 kg	Entre 16 et 18 m ²

- Les produits se conservent 1 an dans leur emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

L'enduit et la finition n'atteindront leur capacité de résistance maximale qu'après 28 jours.

ASTUCES

- Par temps chaud, stocker la nuit précédant le travail le liquide au réfrigérateur afin d'allonger légèrement le temps d'application et stocker la poudre dans un local frais.
- .
- Utiliser du scotch de masquage peinture afin de délimiter la zone à enduire de manière nette. Attention bien penser à retirer ce scotch avant séchage complet de l'enduit. Répéter l'opération à chaque couche.

PRODUITS ASSOCIÉS

- EBC, PMB, AXXX et SC+
- Finitions :
 - Imprégnateur + Protecteur Incolore Solvanté pour les salles de bains et receveur de douche.
 - Imprégnateur + Vernis Bi-Composant Solvanté pour les zones soumises aux fortes tâches.
 - Imprégnateur PU + Vernis Bi-Aqua pour les sols de pièces à vivre, zones à grand passage.

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE

- Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir site internet). Notre service de Vente à Distance et nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
- Les revêtements décoratifs type 'béton ciré' sont des matériaux présentant un aspect continu, avec très peu de joints & fractionnements. Malgré une certaine souplesse, ils peuvent accepter certaines déformations du support, mais dans une certaine mesure. Le matériau décoratif est donc (comme peintures et autres enduits décoratifs) sensible aux mouvements du support. En cas de mouvement différentiel important de celui-ci, il peut arriver que des fissures apparaissent, et ce, malgré tout le soin apporté à votre travail lors de l'application.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet des gammes Mercadier (primaire, 'béton' et finition) et du strict respect du mode d'emploi de ce système ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés.

- Les couleurs & aspects figurants sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction des conditions d'application (geste de l'apporteur, température etc.).

SÉCURITÉ / PRÉCAUTIONS

Poudre (Composant A) :

Danger. Contient ciment Portland, produits chimique (266-043-4)

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Liant (Composant B) :

Attention. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one,2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT), mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)) (3:1)

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/ fumées/gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Porter des gants de protection. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : Laver abondamment à l'eau. Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.



Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV).

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Grille Spécifique des couleurs - Poids Liant Teinté en fonction kg Poudre

Nom de la teinte	Base	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
Agave	BLANC	0.036	0.054	0.072	0.090	0.108	0.144	0.180	0.360	0.540	0.720	0.900	1.080	1.259	1.439
Alberte	BLANC	0.037	0.056	0.075	0.094	0.112	0.150	0.187	0.374	0.561	0.748	0.936	1.123	1.310	1.497
Amande	BLANC	0.034	0.051	0.068	0.086	0.103	0.137	0.171	0.342	0.513	0.684	0.855	1.026	1.197	1.368
Arapawa	BLANC	0.035	0.053	0.070	0.088	0.105	0.140	0.176	0.351	0.527	0.702	0.878	1.053	1.229	1.404
Atacama	BLANC	0.036	0.054	0.073	0.091	0.109	0.145	0.181	0.363	0.544	0.725	0.907	1.088	1.270	1.451
Atlas	BLANC	0.039	0.058	0.077	0.097	0.116	0.155	0.193	0.387	0.580	0.773	0.967	1.160	1.353	1.547
Béton	BLANC	0.036	0.053	0.071	0.089	0.107	0.142	0.178	0.355	0.533	0.710	0.888	1.065	1.243	1.421
Bioutifoul	BLANC	0.037	0.055	0.073	0.092	0.110	0.147	0.184	0.367	0.551	0.735	0.919	1.102	1.286	1.470
Bisou	BLANC	0.034	0.051	0.068	0.086	0.103	0.137	0.171	0.342	0.514	0.685	0.856	1.027	1.198	1.369
Bitume	BLANC	0.037	0.055	0.073	0.091	0.110	0.146	0.183	0.366	0.548	0.731	0.914	1.097	1.279	1.462
Blush	BLANC	0.037	0.055	0.074	0.092	0.111	0.148	0.184	0.369	0.553	0.738	0.922	1.107	1.291	1.476
Brouillard	BLANC	0.035	0.052	0.070	0.087	0.104	0.139	0.174	0.348	0.522	0.696	0.870	1.044	1.218	1.392
Brume	BLANC	0.034	0.052	0.069	0.086	0.103	0.138	0.172	0.344	0.516	0.688	0.860	1.032	1.204	1.376
Cap Roux	BLANC	0.039	0.058	0.077	0.097	0.116	0.155	0.194	0.387	0.581	0.775	0.968	1.162	1.356	1.549
Cappadoce	BLANC	0.037	0.056	0.074	0.093	0.112	0.149	0.186	0.372	0.559	0.745	0.931	1.117	1.304	1.490
Balau	BLANC	0.035	0.052	0.069	0.087	0.104	0.138	0.173	0.346	0.519	0.692	0.865	1.038	1.211	1.384
Ciste	BLANC	0.035	0.053	0.071	0.088	0.106	0.142	0.177	0.354	0.531	0.708	0.885	1.062	1.239	1.416
Cocomilk	BLANC	0.034	0.051	0.068	0.085	0.102	0.136	0.170	0.340	0.511	0.681	0.851	1.021	1.192	1.362
Colonel	BLANC	0.037	0.056	0.075	0.093	0.112	0.150	0.187	0.374	0.561	0.748	0.934	1.121	1.308	1.495
Crique	BLANC	0.035	0.052	0.070	0.087	0.105	0.140	0.175	0.350	0.524	0.699	0.874	1.049	1.223	1.398
Crumble	BLANC	0.036	0.054	0.072	0.090	0.108	0.144	0.179	0.359	0.538	0.718	0.897	1.076	1.256	1.435
Délice	BLANC	0.034	0.052	0.069	0.086	0.103	0.138	0.172	0.344	0.516	0.688	0.860	1.033	1.205	1.377
Douceur	BLANC	0.036	0.054	0.072	0.090	0.108	0.143	0.179	0.359	0.538	0.717	0.897	1.076	1.255	1.435
Ecume	BLANC	0.034	0.051	0.068	0.085	0.103	0.137	0.171	0.342	0.513	0.684	0.855	1.026	1.197	1.368
Fernand	BLANC	0.034	0.052	0.069	0.086	0.103	0.138	0.172	0.344	0.516	0.688	0.859	1.031	1.203	1.375
Figuier	BLANC	0.040	0.060	0.079	0.099	0.119	0.159	0.199	0.397	0.596	0.794	0.993	1.192	1.390	1.589
Gelato	BLANC	0.035	0.053	0.070	0.088	0.105	0.140	0.175	0.351	0.526	0.701	0.877	1.052	1.228	1.403
Golfe Clair	BLANC	0.035	0.053	0.070	0.088	0.106	0.141	0.176	0.352	0.528	0.705	0.881	1.057	1.233	1.409
Graphite	BLANC	0.036	0.053	0.071	0.089	0.107	0.142	0.178	0.356	0.534	0.712	0.890	1.068	1.246	1.424
Helios	BLANC	0.037	0.055	0.073	0.092	0.110	0.146	0.183	0.366	0.549	0.732	0.915	1.098	1.281	1.464
Hoggar	BLANC	0.038	0.057	0.075	0.094	0.113	0.151	0.188	0.377	0.565	0.754	0.942	1.130	1.319	1.507
Hollywood	BLANC	0.037	0.055	0.074	0.092	0.111	0.147	0.184	0.369	0.553	0.737	0.922	1.106	1.290	1.475
Hubert	BLANC	0.037	0.056	0.074	0.093	0.112	0.149	0.186	0.372	0.558	0.744	0.930	1.116	1.302	1.488
Isla Nublar	BLANC	0.038	0.057	0.076	0.095	0.114	0.152	0.190	0.379	0.569	0.758	0.948	1.137	1.327	1.516
Joubarbe	BLANC	0.037	0.056	0.074	0.093	0.111	0.148	0.185	0.370	0.556	0.741	0.926	1.111	1.296	1.482
Laurier	BLANC	0	0.054	0.072	0.090	0.108	0.144	0.180	0.361	0.541	0.722	0.902	1.083	1.263	1.443
Little Sister	BLANC	0.037	0.055	0.074	0.092	0.111	0.148	0.185	0.369	0.554	0.738	0.923	1.107	1.292	1.477

Grille Spécifique des couleurs - Poids Liant Teinté en fonction kg Poudre

Nom de la teinte	Base	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
Mécanique	BLANC	0.038	0.056	0.075	0.094	0.113	0.150	0.188	0.375	0.563	0.750	0.938	1.125	1.313	1.501
Michaël	BLANC	0.034	0.051	0.069	0.086	0.103	0.137	0.172	0.343	0.515	0.686	0.858	1.030	1.201	1.373
Mignon	BLANC	0.036	0.054	0.072	0.090	0.108	0.144	0.179	0.359	0.538	0.718	0.897	1.077	1.256	1.436
Miramar	BLANC	0.037	0.055	0.073	0.091	0.110	0.146	0.183	0.366	0.548	0.731	0.914	1.097	1.279	1.462
Moket	BLANC	0.037	0.056	0.075	0.093	0.112	0.149	0.187	0.374	0.561	0.747	0.934	1.121	1.308	1.495
Mon Étoile	BLANC	0.038	0.057	0.076	0.096	0.115	0.153	0.191	0.382	0.573	0.764	0.956	1.147	1.338	1.529
Mon Vitrier	BLANC	0.035	0.052	0.070	0.087	0.105	0.140	0.175	0.350	0.525	0.699	0.874	1.049	1.224	1.399
Mulot	BLANC	0.036	0.054	0.072	0.090	0.108	0.144	0.180	0.360	0.541	0.721	0.901	1.081	1.261	1.442
Namib	BLANC	0.040	0.060	0.081	0.101	0.121	0.161	0.202	0.403	0.605	0.806	1.008	1.209	1.411	1.612
Nil	BLANC	0.035	0.052	0.069	0.086	0.104	0.138	0.173	0.345	0.518	0.691	0.864	1.036	1.209	1.382
Noisette	BLANC	0.035	0.052	0.070	0.087	0.104	0.139	0.174	0.348	0.522	0.696	0.870	1.044	1.218	1.392
Nougat	BLANC	0.034	0.052	0.069	0.086	0.103	0.138	0.172	0.345	0.517	0.690	0.862	1.034	1.207	1.379
Ok	BLANC	0.037	0.056	0.074	0.093	0.112	0.149	0.186	0.372	0.558	0.744	0.930	1.116	1.302	1.488
Ottomane	BLANC	0.037	0.055	0.074	0.092	0.111	0.148	0.184	0.369	0.553	0.738	0.922	1.106	1.291	1.475
Palace	BLANC	0.037	0.055	0.073	0.091	0.110	0.146	0.183	0.365	0.548	0.731	0.913	1.096	1.278	1.461
Peggy	BLANC	0.037	0.056	0.075	0.093	0.112	0.149	0.186	0.373	0.559	0.745	0.931	1.118	1.304	1.490
Petra	BLANC	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.153	0.192	0.384	0.575	0.767	0.959	1.151	1.342	1.534
Picnic	BLANC	0.038	0.057	0.076	0.095	0.114	0.152	0.189	0.379	0.568	0.758	0.947	1.137	1.326	1.515
Pompadour	BLANC	0.035	0.053	0.070	0.088	0.105	0.140	0.175	0.350	0.525	0.700	0.875	1.050	1.225	1.400
Poupée	BLANC	0.035	0.053	0.070	0.088	0.105	0.140	0.175	0.351	0.526	0.702	0.877	1.053	1.228	1.404
Raisin	BLANC	0.038	0.056	0.075	0.094	0.113	0.151	0.188	0.377	0.565	0.753	0.941	1.130	1.318	1.506
Russule	BLANC	0.035	0.052	0.070	0.087	0.105	0.139	0.174	0.348	0.523	0.697	0.871	1.045	1.219	1.394
Rustrel	BLANC	0.037	0.056	0.075	0.093	0.112	0.149	0.186	0.373	0.559	0.745	0.932	1.118	1.304	1.490
Sari	BLANC	0.037	0.055	0.073	0.092	0.110	0.147	0.184	0.367	0.551	0.735	0.918	1.102	1.285	1.469
Sheffield	BLANC	0.037	0.056	0.075	0.094	0.112	0.150	0.187	0.374	0.562	0.749	0.936	1.123	1.311	1.498
Sugar	BLANC	0.035	0.052	0.069	0.086	0.104	0.138	0.173	0.345	0.518	0.690	0.863	1.035	1.208	1.380
Tajine	BLANC	0.036	0.054	0.072	0.091	0.109	0.145	0.181	0.362	0.543	0.724	0.905	1.086	1.267	1.448
Tasmanie	BLANC	0.038	0.057	0.076	0.095	0.114	0.152	0.190	0.381	0.571	0.762	0.952	1.143	1.333	1.524
Taupe	BLANC	0.038	0.057	0.076	0.095	0.114	0.152	0.190	0.380	0.570	0.760	0.950	1.139	1.329	1.519
Titouan	BLANC	0.038	0.058	0.077	0.096	0.115	0.153	0.192	0.383	0.575	0.767	0.959	1.150	1.342	1.534
Trempette	BLANC	0.035	0.052	0.069	0.087	0.104	0.139	0.173	0.346	0.520	0.693	0.866	1.039	1.213	1.386
Türkis	BLANC	0.038	0.056	0.075	0.094	0.113	0.151	0.188	0.376	0.565	0.753	0.941	1.129	1.317	1.505
Vénus	BLANC	0.035	0.053	0.070	0.088	0.105	0.140	0.175	0.351	0.526	0.702	0.877	1.053	1.228	1.404
Wasabi	BLANC	0.037	0.055	0.074	0.092	0.111	0.147	0.184	0.369	0.553	0.737	0.921	1.106	1.290	1.474
Yourte	BLANC	0.036	0.054	0.072	0.090	0.108	0.144	0.179	0.359	0.538	0.718	0.897	1.077	1.256	1.436
Yuma	BLANC	0	0.053	0.071	0.089	0.107	0.142	0.178	0.356	0.534	0.712	0.891	1.069	1.247	1.425
Zinc	BLANC	0.037	0.056	0.074	0.093	0.111	0.148	0.185	0.371	0.556	0.742	0.927	1.113	1.298	1.484